

キャンパスのご検討の際にはご面倒でも下記「在庫色」をご確認いただき、ご用命下さいますよう、お願い申し上げます。

フッソ・コートFC 【フッ素加工(光沢)】

Fusso Coat FC

ハイグレードのフッ素加工を施した「フッソ・コートFC」。光沢感のある表面加工により防汚性能を向上、オーニングに求められる美しさを追求したキャンパスです。

スタンダードカラー [標準色]

※ご注意：ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

 FC801 透射率 26 ＜ホワイト＞	 FC802 透射率 11 ＜ダークホワイト＞	 FC803 透射率 14 ＜アイボリー＞	 FC804 透射率 10 ＜バナラ＞	 FC805 透射率 2 ＜ベージュ＞
 FC806 透射率 26 ＜イエロー＞	 FC807 透射率 5 ＜サーモン＞	 FC808 透射率 4 ＜レッド＞	 FC810 透射率 0 ＜ネイビー＞	 FC818 透射率 0 ＜プリティッシュグリーン＞
 FC820 透射率 0 ＜ブラウン＞	 FC821 透射率 1 ＜バーガンディ＞	 FC822 透射率 0 ＜シルバー＞	 FC823 透射率 2 ＜グリーン＞	 FC828 透射率 1 ＜グリーンティール＞
 FC829 透射率 17 ＜グラスグリーン＞	 FC833 透射率 16 ＜ブルー＞	 FC835 透射率 9 ＜オレンジ＞	<p>■ ストライプについて</p> <p>※ストライプの柄ピッチは 全て115mmとなります。 ※ストライプの裏面は基本色である左側のカラーのみ1色となります。 ※製造の特性上、色名が同じであっても、ストライプの色と単色の色とは同色ではありませんのでご注意ください。</p>	
 FC814 透射率 28/6 ＜ホワイト/ライトグリーン＞	 FC815 透射率 28/3 ＜ホワイト/イエローグリーン＞	 FC813 透射率 28/3 ＜ホワイト/コバルトブルー＞	 FC812 透射率 28/5 ＜ホワイト/ライトスカーレット＞	


セレクトカラー [準標準色]

※ご注意：ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

 FC809 透射率 1 ＜エメラルド＞	 FC811 透射率 0 ＜チャコール＞	 FC816 透射率 1 ＜パープル＞	 FC825 透射率 4 ＜ミントブルー＞	 FC826 透射率 6 ＜ピンク＞
 FC830 透射率 2 ＜ミルクグリーン＞	 FC832 透射率 3 ＜ラベンダー＞	 FC836 透射率 17 ＜スノーホワイト＞	<p>※各キャンパス色は、在庫が無くなり次第「廃版」となりますのであらかじめご注意の上、都度お問い合わせください。</p>	

■ フリルパターン

※切り込みの寸法およびピッチは、開口寸法等により変化します。フリル無しも選択可能です。



■ マークの見方

※透射率は表示です。透射率は1%以下を示します。ストライプは白/プリント部分の順です。(透射率データはハロゲンランプを光源としています。太陽光とは異なりますのであらかじめご了承ください)

■ 性能表

キャンパス名	基布及び加工	巾 (cm) 長さ (m)	厚さ (mm)	重さ (g/m ²)	引張強さ (kgf/3cm) (N/3cm)		伸び率 (%)		引張強さ (kgf) (N)		耐水度 (mm)	防災認定番号
					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
フッソ・コートFC	ポリエステル100% フッ素樹脂コート加工	94 cm x 50 m	0.39	430	76 (745)	71 (696)	21	25	14 (137)	10 (98)	1500	F-07008

※上記の数値は測定平均値であり保証値ではありません。※生地を大量にご注文される場合は、あらかじめ在庫をご確認ください。
 ※印刷のため実物とは多少の色相差がありますのでご注意ください。



BXテンパル株式会社
http://www.tenpal.co.jp