



- 基 布/ガラス繊維 100%
- 不燃製品認定番号/NM-3086
- 防炎製品認定番号/F-23018
- 規 格/102cm×50m乱
- 表 面 処 理/フッ素樹脂コート加工

BS11 white 透光率 10% ホワイト Munsell value(マンセル値) (H)1.34GY(V)9.51(C)0.55	BS21 yellow 透光率 20% イエロー Munsell value(マンセル値) (H)3.3Y(V)8.6(C)13.5	BS26 green 透光率 1%未満 グリーン Munsell value(マンセル値) (H)3.89G(V)4.03(C)7.23
BS13 grege 透光率 6% グレージュ Munsell value(マンセル値) (H)7.85YR(V)8.27(C)1.52	BS22 orange 透光率 17% オレンジ Munsell value(マンセル値) (H)8.8R(V)5.9(C)15.6	BS18 deep green 透光率 1%未満 ディープグリーン Munsell value(マンセル値) (H)3.36BG(V)3.41(C)3.47
BS12 ivory 透光率 13% アイボリー Munsell value(マンセル値) (H)3.72Y(V)9.26(C)3.32	BS16 red 透光率 12% レッド Munsell value(マンセル値) (H)5.22R(V)4.62(C)13.16	BS25 turquoise green 透光率 1%未満 ターコイズグリーン Munsell value(マンセル値) (H)9.90BG(V)4.88(C)6.87
BS15 dark brown 透光率 1%未満 ダークブラウン Munsell value(マンセル値) (H)0.43YR(V)2.96(C)0.82	BS17 cardinal red 透光率 9% カーディナルレッド Munsell value(マンセル値) (H)2.93R(V)3.82(C)8.97	BS23 blue 透光率 1%未満 ブルー Munsell value(マンセル値) (H)5.0PB(V)3.7(C)10.7
BS14 beige 透光率 3% ベージュ Munsell value(マンセル値) (H)7.37YR(V)6.62(C)3.47	BS24 cherry pink 透光率 14% チェリーピンク Munsell value(マンセル値) (H)7.2RP(V)4.7(C)13.7	BS19 navy 透光率 1%未満 ネイビー Munsell value(マンセル値) (H)6.17PB(V)2.87(C)3.24
BS27 silver gray 透光率 1%未満 シルバーグレー Munsell value(マンセル値) (H)2.22PB(V)5.80(C)0.48	BS20 black 透光率 1%未満 ブラック Munsell value(マンセル値) (H)4.05PB(V)2.50(C)0.21	

ご注意:

●保管中、一点に荷重が集中しますと、型跡になることがありますので、分散するように保管してください。●幅縫いの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●ガラスの繊維は屈曲面に弱い面がありますので、縫製時および取り付けの際には、折り曲げなどに十分ご注意ください。●縫込みロープ、ハト目部分の縫製時には、必ず補強布を内側にあてがってご使用ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。